Duraston ESD DAS8150

Karta charakterystyki materiału:

właściwość	**wartość**	**jednostka**
kolor	Czarny	
gęstość	1.87±0.5	g/cm³
wytrzymałość na zginanie	360	MPa
wytrzymałość na ściskanie	≥50	Kj/m²
absorpcja wody	＜0.19	%
współczynnik rozszerzalności liniowej 10^6/K Warunki: 30°C-250°C	12	10^6/K
piroprzewodnictwo	0.25	w/m⁰k
temperatura pracy (krótkoterminowa)	360	°C
temperatura pracy (długoterminowa)	280	°C
rezystancja powierzchniowa	10^6-10^9	Ω
pojemność cieplna	930	J/kg k
współczynnik sprężystości	18000	MPa

Karta zgodna z kartą właściwości producenta

Wyprodukowano w Chinach

FixMech sp. z o.o.
Email: biuro@fixmech.pl
www.fixmech.pl
Tel. 793 301 925